

Algimouss — PRO —

NETTOYANT PRÊT À L'EMPLOI

ALGIDÉCAP +

Décape en profondeur les peintures et revêtements.

DÉCAPANT PEINTURES



Photo non contractuelle.



Formule gélifiée, idéale pour les supports verticaux



Permet d'éliminer la peinture durant plusieurs heures



Respecte l'environnement
Sans odeur, sans CMR



CONSOMMATION

1kg = jusqu'à 5 m² nettoyés

PROPRIÉTÉS

- Ne contient ni solvant chloré, ni CMR (effets cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques), ni NEP (N-Ethyl-Pyrrolidone).
- Action rapide.
- N'altère pas les matériaux (voir mode d'emploi).
- Temps de séchage très lent : permet une fois désagrégré d'éliminer le revêtement pendant plusieurs heures.
- Point éclair : 62°C.

SUPPORTS

Peintures, crépis, enduits, RPE, laques, vernis, etc.

RECOMMANDATIONS

- Du fait de la très grande diversité des supports, effectuer un essai préalable, en particulier sur les métaux et le bois.
- Protéger les matériaux sensibles au décapant : PVC, plexiglass, polycarbonate, certains joints de caoutchouc et silicone...

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer une couche généreuse de décapant sur les supports à traiter à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pinceau.

Le temps d'action dépend de l'ancienneté, du nombre de couches et de l'épaisseur du revêtement. Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif :

- Pour les revêtements de façades (peinture acrylique, vinyle, styrène acrylique, laque sur boiserie ou métal) : appliquer environ 250 g/m², laisser agir environ 60 à 90 minutes avant élimination du revêtement.
 - Pour les crépis ou enduits plastiques en couche épaisse : appliquer environ 500 g/m², laisser agir de 90 à 180 minutes selon l'épaisseur avant élimination du revêtement. Effectuer un essai sur une petite surface pour valider le temps d'action.
2. Éliminer le revêtement désagrégré par le décapant, soit avec un couteau ou une spatule suivi d'un rinçage à l'eau, soit à l'aide d'un nettoyeur haute pression (120 bars) si nécessaire.
 3. Au besoin, appliquer une seconde couche de décapant.
 4. Nettoyer les outils à l'eau après l'application.

CONDITIONNEMENT

GENCOD

Seau de 5kg	3490260570011
Seau de 20kg	3490260570028

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGIMOUSS

ALGMIX



ALGITOIT

PRIMAIRE ALGITOIT

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT