

Adesilex TDV

**Colle murale spéciale
toiles de verre
et non tissés à peindre**



DOMAINE D'EMPLOI

Adesilex TDV s'utilise en intérieur pour coller :

- toiles de verre à peindre ou prépeintes ;
- non tissés à peindre.

Supports

- Enduits plâtre.
- Plaques de plâtre cartonné.
- Béton.
- Enduits ciment.
- Panneaux préfabriqués (nous consulter).

AVANTAGES PRODUITS

- Prête à l'emploi.
- Mur et plafond intérieurs.
- Tack immédiat : maintien du revêtement.
- Application facile au rouleau sans projection.
- Traitée anti-moisissures.
- Classée A + : à très faible émission de COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à l'adhérence telles que traces grasses, rouille, bistre, efflorescences, salpêtre, traits de crayon, d'encre, moisissures, puis soigneusement dépoussiérées. Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d'humidité < 5 %), solide, stable, non sujet à des remontées ou traversées d'humidité conforme aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux".

Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une impression maigre, appliquer **Primer G** en une fine couche continue, laisser sécher.

Application

- Si nécessaire, ré-homogénéiser avant emploi.
- Étendre la colle au rouleau (poils moyens).
- Pour les toiles lourdes, l'application à la spatule à fines dents est préférable.
- Afficher le revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.
- Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement.
- Attendre 24h au moins avant mise en peinture.

Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION

150 à 250 g/m² selon revêtement et mode d'application.

CONDITIONNEMENT

Seau plastique de 5 kg et de 20 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine et en local tempéré.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet www.mapei.com



DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur :	crème
Densité (g/cm ³) :	1,00 ± 0,05
pH :	10,4 ± 0,5
Extrait sec (%) :	11,0 ± 1,5
Viscosité Brookfield (arbre 6, vitesse 5) (Pa-s) :	95 ± 10

DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

Température d'application :	+ 10°C à + 30°C
Temps de gommage :	5 à 10 minutes
Temps ouvert :	20 minutes maxi
Délai de mise en peinture :	24h minimum

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com. MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur les sites web www.mapei.fr et www.mapei.com