

COLLIPATE CLASSIC © VPI V 510



D2 ET



LOCAUX HUMIDES - NEUF

- ✓ Locaux humides
- ✓ Travaux neufs
- ✓ Temps ouvert étendu

Consommation

Simple encollage : 3 kg/m²
Double encollage : 4 à 4,5 kg/m²

Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnement

Seau 25 kg

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : pâte blanche

Composition : résines en dispersion, charges, adjuvants spécifiques et agents anti-moisissures

pH : 8 à 9

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Adhérence initiale par cisaillement	≥ 1 MPa
Adhérence initiale par cisaillement après action de l'eau	≥ 0,5 MPa
Adhérence initiale par cisaillement après action de la chaleur	≥ 1 MPa
Adhérence initiale par cisaillement à température élevée	≥ 1 MPa
Réaction au feu	Classe E

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Collage de carreaux de toutes porosités, jusqu'à 2200 cm², en mur intérieur et plan de travail, sur supports neufs.
- Adapté aux locaux humides EB+.
- Applicable sur SPEC et **CRYLÉTANCHE** ©VPI.

Supports admis

Collage en mur	Mur intérieur faiblement humide - locaux classés EA ou EB	
		Carreaux en cm ²
	Béton	2200
	Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2200
	Enduit plâtre, carreau de plâtre	2200
	Carreau de brique ou de béton cellulaire monté au plâtre	2200
	Plaque de plâtre cartonné	2200
	Carreau de brique monté au ciment	2200
	Bloc de béton cellulaire monté au ciment	2200
	Panneau de bois CTBH, CTBX, OSB...	1200
Plaque de polystyrène revêtu prêt à carreler	1200	
Mur intérieur humide - locaux classés EB+ privatif		
Béton	2200	
Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2200	
Enduit plâtre projeté machine*	2200	
Plaque de plâtre cartonné hydrofugé*	2200	
Carreau de plâtre hydrofugé (bleu ou vert)	2200	
Carreau de brique monté au plâtre*	2200	
Carreau de brique monté au ciment*	2200	
Béton cellulaire monté au plâtre*	2200	
Bloc de béton cellulaire monté au ciment*	2200	
Plaque de polystyrène revêtu prêt à carreler	1200	
Mur intérieur humide - locaux classés EB+ collectif		
Béton	2200	
Enduit ciment, enduit bâtard, enduit CS IV	2200	
Plaque de plâtre cartonné hydrofugé*	2200	
Plaque ciment ou silico calcaire*	2200	
Carreau de plâtre hydrofugé (vert)	2200	
Carreau de brique monté au ciment*	2200	
Bloc de béton cellulaire monté au ciment*	2200	

* Support pouvant nécessiter une protection à l'eau sous carrelage (voir fiches techniques de **CRYLIMPER** ©VPI et **CRYLÉTANCHE** ©VPI pages 24 à 27).

** Selon le fabricant, poncer l'OSB avant l'application de la colle.

Les valeurs indiquées correspondent à la surface maximale des carreaux en cm².

La nature du revêtement peut requérir des formats plus petits.

Des limitations peuvent exister selon les différents pays, se référer systématiquement aux règles de l'art, CPT ou DTU pour la France.

Usages exclus

- Sol.
- Mur extérieur.

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

- DTU 52.2
- Certificat QB n° 111 AD 435
- Marquage CE

Conditions d'application

Température d'application : +5°C à +30°C

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.
- Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).
- Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.
- Décaper soigneusement toutes les taches.
- Appliquer en fonction du support le SPEC ou le SEL adapté.
- Une bonne planéité du support est recommandée.
- Si nécessaire, le produit peut servir pour des rattrapages minces ponctuels (4 mm).

Dans ce cas, attendre le séchage complet pour procéder au collage.

Préparation du produit

Brasser à fond de seau.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Temps ouvert	30 min
Délai d'ajustabilité	30 min
Délai avant jointoiement à base de ciment	24 h
Délai avant durcissement complet	8 à 15 jours

- Étaler la colle sur le support avec une lisseuse puis répartir et régler l'épaisseur avec un peigne cranté adapté au format des carreaux.
- Appliquer le carrelage dans la limite du temps ouvert et exercer une pression suffisante pour assurer le bon transfert de la colle.
- Procéder par double encollage en enduisant l'envers des carreaux avec une spatule non dentée dans les cas suivants :

Support	Format des carreaux
Mur intérieur	> 500 cm ²

- Ménager un vide périphérique autour de toutes les zones carrelées. Le lendemain le remplir avec un mastic élastomère.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.