

weberjoint pavé



25 KG



Mortier coloré pour le jointoiment des pavés et dalles soumis à circulation

- + Mise en œuvre et nettoyage faciles
- + Adhérence et résistance élevées
- + Remise en circulation rapide
- + 3 couleurs disponibles
- + Fibré

Produit(s) associé(s)

webercel pavé

DOMAINE D'UTILISATION

en intérieur et en extérieur

- jointoiment de pavés et dalles en zones circulées, en pierre naturelle ou en béton

SUPPORTS

sols pavés ou dallés sur lit de pose conforme à la norme P 98-335 :

- mortier spécial (**webercel pavé**) ou mortier traditionnel (300 kg de ciment par m³ de sable) pour les zones circulées
 - mortier spécial (**webercel pavé**), mortier traditionnel (300 kg de ciment par m³ de sable) ou sable pour les zones piétonnes
- Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- Profondeur des joints : > 20 mm
- Largeur des joints : de 5 à 40 mm

LIMITES D'EMPLOI

- n'est pas destiné à réparer les sols industriels

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

Temps de prise	consistance coulis (14 % d'eau)	consistance mortier (11 % d'eau)
durée pratique d'utilisation	2 heures	1 heure
début de prise	5 heures	2 heures
fin de prise	8 heures	4 heures

- remise en circulation sur lit de pose réalisé avec **webercel pavé**

- piétons : 12 heures à 24 heures
- véhicules : 24 heures à 48 heures

Valeurs moyennes mesurées en laboratoire à +20 °C avec weberjoint pavé gris ciment. Ces temps de prise sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

Les délais de remise en service du lit de pose doivent être impérativement respectés.

IDENTIFICATION

- composition :
 - composition : ciments spéciaux, sables siliceux, adjuvants spécifiques non chlorés, fibres
- densité produit durci : environ 2.1
- densité de la poudre : 1,6
- granulométrie : 0/1,25 mm

weberjoint pavé (suite)

PERFORMANCES

Résistances mécaniques	Résistance en flexion	Résistance en compression
24 heures	5 MPa	22 MPa
7 jours	8 MPa	62 MPa
28 jours	12 MPa	75 MPa

Valeurs moyennes mesurées en laboratoire à +20 °C avec **weberjoint pavé gris ciment au dosage en eau de 13 % selon norme NF EN 196.1.**

- densité du mortier durci : environ 2,1
- adhérence sur béton : >2,5 MPa

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.

RECOMMANDATIONS

- **weberjoint pavé** est prêt à gâcher. Ne pas ajouter d'autres liants, adjuvants ou granulats
- éviter d'appliquer sous la pluie ou juste avant une période pluvieuse
- par temps chaud, en plein soleil ou par vent sec, protéger le produit frais de la dessiccation et humidifier les pavés ou dalles à l'avancement

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports, les pavés et les dalles doivent être stables, propres et cohésifs
- éliminer par piquage les parties défectueuses (rénovation des joints)
- dépoussiérer et nettoyer les supports, pavés ou dalles
- humidifier abondamment les supports, les pavés et les dalles et laisser ressuyer

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur supports gelés, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- ne pas appliquer le coloris anthracite à moins de +8°C (risque d'efflorescences)

APPLICATION

1.

dosage en eau

- de 2,75 à 3,75 l d'eau par sac de 25 kg
- le taux de gâchage doit rester constant pour éviter les différences de teinte après séchage

2.

préparation

- gâcher **weberjoint pavé** à la bétonnière ou à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min), pendant 3 à 5 minutes jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène
- adapter la quantité selon la consistance souhaitée. Éviter l'excès d'eau
- préparer **weberjoint pavé** au fur et à mesure de l'avancement des travaux

3.

mise en œuvre

- appliquer **weberjoint pavé** à l'avancement en réalisant une

épaisseur de lit de pose uniforme

4.

nettoyage

- nettoyer au jet d'eau ou à la taloche éponge avant la fin de la prise de **weberjoint pavé**
- évacuer l'eau résiduelle
- avant la prise complète de **weberjoint pavé**, brosser le pavage et les joints à l'aide d'une brosse souple et du sable très fin et sec ou pulvériser un désactivant superficiel (obligatoire pour le coloris anthracite)

Ces conditions de mise en œuvre sont très différentes selon les chantiers (types de pavés ou de dalles, conditions climatiques et modes d'application). Un essai sur une petite surface doit donc être réalisé afin de valider le délai et la technique de nettoyage. Ces conditions influent sur l'aspect et la teinte.

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 40 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette** : 107x107 cm
- **Couleur** : gris ciment, gris anthracite et beige
- **Outils** : truelle, pelle, taloche, bétonnière, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : entre 20 et 50 kg/m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.