

LUBRIFIANT
SOLIDE

Idéal pour faire glisser
les ouvrages sur
les tables de travail

Paraffine en pain CarbameX®



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie

- La PARAFFINE EN PAIN CARBAMEX® BLANCHON sous forme de pain facilite la glisse des éléments pour les machines industrielles. Indispensable pour les travaux de bricolage, elle permet de lubrifier les charnières des tiroirs, coulisse, vis etc.
- La PARAFFINE EN PAIN CARBAMEX® est raffinée, de couleur blanche.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Destinée aux surfaces propres, sèches.
- Bien dépoussiérer.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Frotter le pain de paraffine sur la surface en plusieurs passes successives. Cette action permettra de la chauffer et de déposer la quantité nécessaire à la bonne glisse des éléments.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage avec du DILUANT S.O. BLANCHON.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

CONSERVATION

- Stocker à la température inférieure à 30°C.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--|
| DESTINATION | MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE |
| POURCENTAGE D'HUILE | 0.5 % max selon ASTM D 721 |
| POINT DE FUSION | 58 à 60°C selon ASTM D 87 |
| PENÉTRATION A L'AIGUILLE 1/10 mm | 18 mm. max à 25°C selon ASTM D 1321 |
| COULEUR SAYBOLT | +28 min selon ASTM D 156 |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com) |

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en février 2018.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PRIEST CEDEX
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com