



# Ultraplan Classic 3

**Ragréage P3 carreleur, travaux neufs, certifié QB par le CSTB**



## DOMAINE D'APPLICATION

Ragréage et lissage en sol intérieur de chapes ciment et dalles béton avant la pose de revêtements céramiques et assimilés (carrelage, pierre naturelle, pierre reconstituée, carreaux de verre,...).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Autolissant.
- Malaxage facile.
- Épaisseur d'application : 1 à 10 mm.
- Application à la pompe.
- Classé A+ : à très faible émission de COV.

## SUPPORTS ADMISSIBLES

Sols intérieurs :

- chapes ciment ;
- dalles béton ;
- planchers chauffants, base ciment à circulation d'eau chaude ;
- anciennes chapes ciment ou dalles béton présentant des traces de colle acrylique ;
- anciennes chapes ciment ou dalles béton remises à nu par grenailage ou rabotage.

Autres supports, consulter le service technique.

Ces supports doivent être âgés d'au moins un mois (contrôler l'humidité résiduelle).

Les chapes et dallages doivent être âgés d'au moins un mois, les planchers béton devront être âgés de plus de 2 mois.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support

Les surfaces à recouvrir doivent être stables, propres, solides, saines, sèches, non sujettes à des remontées d'humidité et conformes au D.T.U. concerné.

Supports neufs ou remis à nu par grenailage ou rabotage : appliquer une passe continue de **Primer G**

ou **Eco Prim Universel** dans le cas de supports poreux ou **Eco Prim Universel** ou **Eco Prim T Plus** dans le cas de supports peu poreux.

Anciennes chapes ou dalles avec traces de colles acryliques : éliminer les sur-épaisseurs et les résidus non adhérents (se référer aux indications du CPT d'exécution des enduits de sols en rénovation) puis appliquer **Eco Prim Universel**, **Eco Prim T Plus** ou **Mapeprim SP**.

Pour la mise en œuvre des primaires, se référer à la fiche technique du produit concerné.

### Préparation de la gâchée

Dans un seau contenant environ 5,75 litres d'eau, verser un sac de 25 kg d'**Ultraplan Classic 3** en agitant avec un malaxeur électrique et rajouter l'eau nécessaire à l'obtention d'un mélange homogène (sans excéder au total 6,5 litres) de consistance suffisamment fluide pour permettre une application facile, mais sans excès afin d'éviter la décantation. L'enduit obtenu est utilisable pendant environ 20 minutes.

### Application

Tirer à « zéro » pour garnir le support puis régler l'épaisseur au moyen d'une lisseuse.

**Ultraplan Classic 3** peut être aussi appliqué à la pompe. La pompe utilisée doit assurer des débits d'eau et de poudre constants et permettre d'obtenir un mélange homogène et de consistance adaptée. L'épaisseur finale de l'enduit doit être inférieure ou égale à 10 mm. **Ultraplan Classic 3** s'applique de préférence en une passe. Si l'application est faite en deux passes, la deuxième passe sera exécutée après séchage complet de la première et application préalable de **Primer G** ou **Eco Prim Universel**.

## **Pose du revêtement**

Après séchage, **Ultraplan Classic 3** peut être revêtu d'un carrelage. La pose d'un revêtement pourra intervenir 24 heures minimum après l'application. Ce délai peut varier en fonction de l'épaisseur appliquée, des conditions ambiantes (température, hygrométrie), de la porosité du support et du revêtement final.

## **CONSOMMATION**

Environ 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

## **CONDITIONNEMENT**

Sac de 25 kg.

## **STOCKAGE**

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions de l'annexe XVII du règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), article 47.

## **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE**

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

## **AVERTISSEMENT**

*Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire.*

*Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.*

**Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## **MENTION LÉGALE**

***Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com). MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.***

**Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur les sites web [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr) et [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

### DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

**Consistance :** poudre fine

**Couleur :** gris clair

**Masse volumique apparente (kg/m<sup>3</sup>) :** 1300

**Extrait sec (%) :** 100

### DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

**Taux de gâchage :** 23-26 % (5,75 à 6,5 litres par sac de 25 kg)

**Épaisseur d'application (mm) :** 1 à 10 mm

**Masse volumique apparente (kg/m<sup>3</sup>) :** environ 2000

**Température d'application :** de + 5°C à + 30°C

**Délai d'utilisation de la gâchée :** environ 20 minutes

**Temps de prise :** environ 2 heures

**Ouverture au passage :** après 4 heures

**Délai minimum avant recouvrement :** 24 heures

# Ultraplan Classic 3



CONSTRUIRE L'AVENIR

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon

4080-06-2021 F(FR)