# Fiche Produit STRATIFIES / HPL

Mai 2024



# 1. DESCRIPTION / COMPOSITION HPL/CPL (CPL = fabrication en continu)

Les HPL/CPL sont des stratifiés décors. Ils peuvent être proposés dans plusieurs formats, épaisseurs et finitions. Ils ont pour principaux composants papiers et résines, ces dernières appartenant à la famille des résines thermodurcissables. Elles sont destinées à avoir une interaction irréversible par le biais de liens chimiques réticulés se formant lorsque ces résines sèchent. De ce procédé résulte par la suite un matériau non-réactif et stable, avec des caractéristiques très différentes de celles de ses composants.

La couche de surface est quant à elle composée de papiers décors imprégnés de résine, qui sont fabriqués conformément à la norme EN 438 Stratifiés décoratifs haute pression.

#### 2. STOCKAGE ET TRANSPORT

Il est vivement conseillé de les stocker dans des endroits fermés et non-soumis à l'humidité, ne dépassant pas les 23°C, avec un taux d'hygrométrie maximal de 50 à 60% et recouvertes de préférence d'un panneau de protection, la durée de stockage recommandée est de 6 mois maximum.

Concernant le transport, les stratifiés HPL/CPL sont classés comme produits non-dangereux et de ce fait ne nécessitent pas d'étiquetage spécifique.

#### 3. MANIPULATION ET USINAGE

Les principes de précaution d'usage concernant la sécurité lors de fabrication ou d'usinage doivent être respectés, et tout particulièrement en ce qui concerne les dégagements de poussière et les précautions à prendre contre le risque d'incendie. Le rayon de courbure minimum pour le post formage est de 10 fois l'épaisseur du stratifié à 20° / 60% d'H%.

La mise en contact avec les poussières dégagées ne représente pas de problème spécifique, mais attention toutefois aux personnes sensibles ou allergiques à la poussière de manière générale.

Le port de gants est également recommandé, les stratifiés pouvant présenter des bords plus ou moins coupants.

# 4. ASPECTS SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

Les stratifiés décors sont fabriqués à chaud et sous presse et sont, de ce fait chimiquement inertes.

La surface et les bords non-poreux rendent les stratifiés faciles à nettoyer, que ce soit à l'aide d'eau tiède ou encore conjointement avec des nettoyants ménagers classiques.

#### 5. ENTRETIEN

Les stratifiés étant résistants à la corrosion et à l'oxydation, ils ne nécessitent pas de protection de surface supplémentaire comme des vernis ou des peintures.

#### 6. EN CAS D'EXPOSITION A INCENDIE

Les stratifiés sont difficilement inflammables. Du fait de leur combustion incomplète, les matières dangereuses se trouvent dans la fumée (comme pour tout autre matériau organique).

Lors d'incendies impliquant des stratifiés, les techniques de lutte contre le feu seront les mêmes que celles utilisées lors d'incendie impliquant des matériaux de construction à base de bois.

## 7. ELIMINATION DES DECHETS

#### 7.1. Valorisation énergétique

Les stratifiés peuvent être valorisés énergétiquement. Lors d'une combustion complète à 700°C, ils dégageront de l'eau, du dioxyde de carbone et des oxydes d'azote.

Ce procédé d'élimination par la combustion doit cependant être effectué dans des installations appropriées, modernes et officiellement agréés. Les cendres ensuite produites peuvent être emmenées dans des centres spécialisés de traitement des déchets.

SWISS KRONO SAS – Route de Cerdon - 45600 Sully-sur-Loire Standard : 02 38 37 37 37 - www.swisskrono.com/fr

# Fiche Produit STRATIFIES / HPL





#### 7.2. Déchetteries

Les stratifiés peuvent être ramenés dans un centre de traitement des déchets, lequel doit être agréé selon le règlement national et/ou régional en vigueur.

### 8. DONNEES SECURITE

	Référence	Unité	Résultats
Point de fusion et d'ébullition		°C	Aucun
Température de décomposition		°C	Aucun
Valeur de PH			Aucun
Solubilité dans l'eau	20° C		Non soluble
Odeur			Aucune
Etat physique	20° C		Solide
Pression de vapeur	20° C	mbar	Aucun
Densité	20° C	Kg/m3	Environ 1350
Température d'auto-inflammabilité		°C	Aucun
Danger d'explosion			Aucun

### 9. STOCKAGE ET TRANSPORT

Précautions concernant la manipulation, le transport	Les stratifiés ne sont pas répertoriés en tant que	
et le stockage	matières dangereuses	
Substances non tolérées	aucune	
Enduits dangereux	non connus	
Mesures de protection et d'hygiène (yeux, mains)	lunettes de protection (éclats)	
iviesures de protection et à riggiene (yeux, mains)	gants de protection (bords coupants)	

# 10. DONNEES INCENDIE / EXPLOSION

Dimension	Unité	Valeur
Point d'inflammation	°C	aucun
Température d'inflammation	°C	> 400 °C
Moyens d'extinction		eau, poudre sèche, dioxyde de
woyens a extinction		carbone

### 11. INFORMATIONS SANITAIRES

Non considéré comme dangereux pour l'Homme et les animaux. Libération de gaz non détectable.

# 12. URGENCES ET PREMIERS SECOURS

Pas d'exigences spécifiques.

SWISS KRONO SAS – Route de Cerdon - 45600 Sully-sur-Loire Standard : 02 38 37 37 37 - www.swisskrono.com/fr